



ULF THULIN AB

Regementsgatan 2
SE 211 42 Malmö
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020

Mail: info@uthulin.se

URL: www.uthulin.se

Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet: Silikonväv W2643 SIF 80		Artikelnummer: 108848 - 100cm 108849 - 130cm		2014-01-01
Typ: Silikonbelagd glasfiber		Upplysningar:		
Karaktär	Enhet	Test data		Test metod
Vikt	gr/m ²	420	5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	500	5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000/1300		DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,42		DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Satin		ISO 9354
Konstruktion warp		18,0 tråd/cm EC9 136 Tex		DIN 53830-3
Konstruktion weft		11,5 tråd/cm EC9 136 Tex		DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	800		EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	500		EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	280		Väv Beläggning/laminering
Beläggning		80gr/m ²		
Typ beläggning		Grå silikon		
Meter/rulle	M	50		
Brandklass		Obrännbart material		DIN 544336